

汽车维修工（汽车车身涂装修复工）三级

操作技能复习题

汽车维修工（汽车车身涂装修复工）三级

操作技能试题单

试题代码： 1.1.1-1.1.10


试题名称：金属漆微调

准考证号：

考核时间： 30min


1、场地设备材料要求

- (1) 调色间（30~40m²）能放 8~10 考位且日光充足，采光良好。
- (2) 电子称、调色台、调色杯、调色尺、颜色样板。
- (3) 红、黄、蓝、白、黑 5 种颜色的金属漆色母（见图）、配套稀释剂。
- (4) 车门板、翼子板。



2、工作任务

- (1) 金属漆微调颜色以下列 10 块车门板、翼子板颜色为依据（见图：金属漆微调颜色依据），电脑随机抽 1。
- (2) 微调时在 5 种颜色的金属漆色母（红、黄、蓝、白、黑）中，只能选择 1 种金属漆色母颜色加入调配。
- (3) 在微调时的对色过程中，采用喷涂样板比对的方法，最多试喷 2 块样板，自选 1 块作为考件，供颜色评分鉴定使用。
- (4) 金属漆颜色调配后的重量应控制在 200 克±5。
- (5) 微调结束后的金属漆先喷涂样板，剩余的留作《项目 3》局部修补喷涂面漆时用。



3、技能要求

- (1) 调配时色漆颜色选择准确，微调过程方法正确。
- (2) 考试时间段内只能调配一次。

4、质量指标

- (1) 金属漆的微调加入色母不能存在 2 种及以上的颜色色母。
- (2) 喷涂的样板应无大面积流挂、漏喷、花的现象。
- (3) 调配后的色漆在 200 ± 5 克以内。

**汽车维修工（汽车车身涂装修复工）三级
操作技能试题评分表**

试题代码：1.1.1-1.1.10

试题名称：颜色调配

准考证号：

考核时间：30min

评价要素		配分	等级	评 分 细 则	评定等级					得分
					A	B	C	D	E	
1	个人防护 1. 防毒面具 2. 防护眼镜 3. 工作服 4. 手套 5. 工作鞋	2	A	能正确佩戴防毒面具、防护眼镜、工作服、手套、工作鞋						
			B	个人防护用品有一项漏用或错用						
			C	个人防护用品有二项漏用或错用						
			D	个人防护用品有三项漏用或错用						
			E	缺考或不会做						
2	色漆选择 1. 颜色选用准确性 2. 颜色数量加入准确性	3	A	根据样板颜色选择 1 种色漆准确，无其它不用颜色加入						
			B	根据样板颜色选择色漆准确，但某一种颜色明显过多或过少，无其它颜色加入						
			C	根据样板颜色选择色漆有小错误，如多于 1 种，但量极少，色差不明显						
			D	根据样板颜色选择色漆时有 1 种颜色选择错误或加入其它颜色且色差明显						
			E	缺考或不会做						
3	喷涂样板效果 1. 表面光泽 2. 颗粒状况 3. 流挂现象	5	A	目测表面光泽明亮，涂层无明显颗粒(不多于 5 个以上)，表面无流挂						
			B	缺一项要求						
			C	缺二项要求						
			D	缺三项要求						
			E	缺考或不会做						

4	金属漆用量控制 1. 总量 200 克 ±5 克 2. 调漆次数控制	5	A	调漆用量 200 克±5 克范围内，只能调一次					
	B		调漆用量 200 克±10 克范围内，只能调一次						
	C		调漆用量 200 克±15 克范围内，只能调一次						
	D		调漆用量超过或少于 200 克±15 克，只能调一次						
	E		缺考或不会做						
5	调色准确性 1. 色相 2. 明度 3. 纯度	5	A	考生调配后喷涂的金属漆样板同标准样板对比在色相、明度、纯度上相同或相似					
	B		考生调配后喷涂的金属漆样板同标准样板对比在色相、明度、纯度上有一项存在不明显差异						
	C		考生调配后喷涂的金属漆样板同标准样板对比在色相、明度、纯度上有二项存在不明显差异						
	D		考生调配后喷涂的金属漆样板同标准样板对比在色相、明度、纯度上存在明显差异						
	E		缺考或不会做						
合计配分		20	合计得分						

考评员（签名）：

等级	A（优）	B（良）	C（及格）	D（较差）	E（差或未答题）
比值	1.0	0.8	0.6	0.2	0

“评价要素”得分＝配分×等级比值

**汽车维修工（汽车车身涂装修复工）三级
操作技能试题单**

试题代码：2.1.1、2.1.2、2.2.1、2.2.2

试题名称：车门板或翼子板折筋处缺陷修复

准考证号：


考核时间： 60 min


1、场地设备材料要求

- （1）腻子操作间（30~40m²）能放 6~8 考位、水源。
- （2）考件：车门板。
- （3）原子灰、磨块、水桶、抹布、砂纸。

2、工作任务

- （1）对车门板、翼子板折筋缺陷处做缺陷修复（前处理，涂刮、打磨原子灰，局部喷涂中涂漆）。
- （2）考生试题由鉴定站所在下列试题中电脑随机抽 1。





(3) 试题中的车门板、翼子板形状（车型）只作为参考工件而非必须，具体考核用车门板、翼子板只要符合表面有折筋即可，不作专门品牌指定。

3、技能要求

- (1) 做羽状边符合要求。
- (2) 原子灰调配符合比例。
- (3) 刮磨操作技术规范，手势熟练。
- (4) 在规定时间内完成。

4、质量指标

- (1) 通过刮、磨腻子使物面恢复原形。
- (2) 表面平整光滑无砂孔。

**汽车维修工（汽车车身涂装修复工）三级
操作技能试题评分表**

试题代码：2.1.1~2.1.2-2.2.1~2.2.2

试题名称：车门板或翼子板折筋处缺陷修复

准考证号：

考核时间：60min

评价要素		配分	等级	评 分 细 则	评定等级					得分
					A	B	C	D	E	
1	个人防护 1. 防毒面具 2. 防护眼镜 3. 工作服 4. 手套 5. 工作鞋	2	A	能正确佩戴防毒面具、防护眼镜、工作服、手套、工作鞋						
			B	个人防护用品有一项漏用或错用						
			C	个人防护用品有二项漏用或错用						
			D	个人防护用品有三项漏用或错用						
			E	缺考或不会做						
2	底处理 1. 清除缺陷处底漆 2. 表面除油、除污 3. 表面粗化 4. 羽状边制作	4	A	考生在清除缺陷处底漆、表面除油、除污，表面粗化、羽状边制作过程中方法正确，效果良好						
			B	缺一项要求						
			C	缺二项要求						
			D	缺三项要求						
			E	缺考或不会做						
3	调配原子灰 1. 方法熟练 2. 顺序规范 3. 调配比例（2~3%）正确	6	A	考生在原子灰调配过程中方法熟练，顺序规范，调配比例（2~3%）正确、每次调配颜色基本一致，						
			B	缺一项要求						
			C	缺二项要求						
			D	缺三项要求						
			E	缺考或不会做						
4	刮涂原子灰 1. 技能掌握熟练	6	A	考生对原子灰刮涂的技能掌握熟练、方法正确，手势规范、操作流畅、刮涂后表面略高于缺陷部位						

	2. 手势规范方法正确		B	缺一项要求						
			C	缺二项要求						
	3. 操作流畅		D	缺三项要求						
	4. 刮涂后表面略高于缺陷部位		E	缺考或不会做						
5	打磨后效果 1. 无 明 显 凹 陷、凸点、厚边 2. 无明显刮刀痕迹 3. 无明显砂眼划痕 4. 清洁方法正确	6	A	考生完成原子灰打磨后，表面缺陷恢复状况优良，无明显凹陷感，凸起感、无明显刮刀痕迹、无明显砂眼划痕、清洁方法正确						
			B	缺一项要求						
			C	缺二项要求						
			D	缺三项要求						
			E	缺考或不会做						
6	局部喷涂中涂漆 1. 喷前清洁 2. 喷枪调整 3. 流挂 4. 严重桔纹 5. 露底	6	A	喷前清洁、喷枪调整、喷涂后表面无流挂、严重桔纹、露底现象						
			B	缺一项要求						
			C	缺二项要求						
			D	缺三项要求						
			E	缺考或不会做						
合计配分		30	合计得分							

考评员（签名）：

等级	A（优）	B（良）	C（及格）	D（较差）	E（差或未答题）
比值	1.0	0.8	0.6	0.2	0

“评价要素”得分=配分×等级比值

评分细则参考答案：（尽量将细则内容写在上面的表格内，写不下可另写，但要具体可评判）。

**汽车维修工（汽车车身涂装修复工）三级
操作技能试题单**

试题代码： 3.1.1~3.1.10

试题名称：喷涂作业

准考证号：











考核时间： 60 min

1、场地设备要求

- （1）喷涂房、喷枪、气源。
- （2）除油剂、抹布、抹尘布、调漆尺。
- （3）供喷涂的涂料、稀释剂（配套）。

2、工作任务

- （1）局部打磨中涂漆。
- （2）局部喷涂金属漆。
- （3）整喷清漆。
- （4）工件为考生自做的《项目二：缺陷修复》完成的车门板或翼子板。
- （5）局部喷涂金属漆涂料为考生《项目一：调色作业》完成的金属底色漆。
- （6）本项目试题抽取颜色与《项目 1：颜色调配》相同，不作另选。

喷涂时的试题颜色对照表				
 <p>图1 试题3.1.1 深红</p>	 <p>图2 试题3.1.2 浅红</p>	 <p>图3 试题3.1.3 深蓝</p>	 <p>图4 试题3.1.4 浅蓝</p>	 <p>图5 试题3.1.5 深绿</p>
 <p>图6 试题3.1.6 浅绿</p>	 <p>图7 试题3.1.7 深灰</p>	 <p>图8 试题3.1.8 浅灰</p>	 <p>图9 试题3.1.9 深青</p>	 <p>图10 试题3.1.10 浅青</p>

3、技能要求

- （1）个人防护符合规范。

- (2) 喷涂调整方法正确
- (3) 在规定时间内完成。

4、质量指标

- (1) 喷涂的车门板应全部盖底，不应有漏喷或花的现象。
- (2) 喷涂的样板应光滑、无明显桔皮及无大面积流挂现象。

**汽车维修工（汽车车身涂装修复工）三级
操作技能试题评分表**

试题代码：3.1.1~3.1.10

试题名称：喷涂作业

准考证号：

考核时间：60min

评价要素		配分	等级	评 分 细 则	评定等级					得分
					A	B	C	D	E	
1	个人防护 1. 防毒面具 2. 防护眼镜 3. 工作服 4. 手套 5. 工作鞋	2	A	能正确佩戴防毒面具、防护眼镜、工作服、手套、工作鞋						
			B	个人防护用品有一项漏用或错用						
			C	个人防护用品有二项漏用或错用						
			D	个人防护用品有三项漏用或错用						
			E	缺考或不会做						
2	中涂漆打磨效果 1. 表面平整 2. 砂眼划痕 3. 边口 4. 露底	4	A	考生打磨完中涂漆后，表面平整无凹陷凸点，无明显砂眼划痕，边口无厚边，无露底						
			B	缺一项要求						
			C	缺二项要求						
			D	缺三项要求						
			E	缺考或不会做						
3	喷枪调整 1. 气压 2. 流量 3. 扇面宽度	2	A	考生喷涂前能正确合理调整喷涂气压、流量、扇面宽度						
			B	缺一项要求						
			C	缺二项要求						
			D	缺三项要求						
			E	缺考或不会做						
4	喷涂过程 1. 喷涂距离 2. 移动速度	4	A	考生在喷涂过程中能保持喷涂距离（20~25cm）之间，移动速度（50~80/ cm）喷幅重叠（1/3~1/2）之间、喷涂时层间留有干燥时间						

	3. 喷幅重叠 4. 层间干燥		B	缺一项要求						
			C	缺二项要求						
			D	缺三项要求						
			E	缺考或不会做						
5	金属底色漆喷涂效果 1. 流挂 2. 严重桔纹 3. 砂眼划痕 4. 露底（花） 5. 喷涂面积不能超过工件的 1/2 位置	4	A	喷涂后表面无流挂、粗糙、严重桔纹、明显砂眼划痕，局部露底（花）、喷涂面积不能超过工件的 1/2 位置						
	B		缺一项要求							
	C		缺二项要求							
	D		缺三项要求							
	E		缺考或不会做							
6	清漆喷涂效果 1. 流挂 2. 明显桔纹 3. 露底 4. 光泽 5. 咬底	4	A	考生在完成本项操作后，在 0.5m~1m 距离目测无流挂、明显桔纹、露底（花）、明显粗粒、光泽差、咬底现象						
	B		缺一项要求							
	C		缺二项要求							
	D		缺三项要求							
	E		缺考或不会做							
合计配分		20	合计得分							

考评员（签名）：

等级	A（优）	B（良）	C（及格）	D（较差）	E（差或未答题）
比值	1.0	0.8	0.6	0.2	0

“评价要素”得分=配分×等级比值

**汽车维修工（汽车车身涂装修复工）三级
操作技能试题单**

试题代码： 4.1.1~4.1.5

试题名称：图案制作

准考证号：

考核时间： 90 min

1、场地设备材料要求

- （1）制作图案样本每人一张。
- （2）被制作面，车门或翼子板。
- （3）可放6—8考位的制作室（室内）。
- （4）制作工具：刻刀、胶带、铅笔。
- （5）喷涂室、喷枪、气源。
- （6）喷涂所需涂料和配套稀释剂。

2、工作任务

- （1）按图纸1:1尺寸制作下列5个图案中的一个（见图）。



- （2）考生制作图样由电脑随机抽1。
- （3）考生拿到的图样为黑白纸，图样颜色按照考试现场张贴的彩色图样为喷涂的颜色依据。

3、技能要求

- （1）仿制图案尺寸与原形相符。
- （2）图像漆色覆盖均匀。
- （3）在规定时间内完成。

4、质量指标

- （1）各色分界线分明、无模糊不清，线条无缺口，粗细不均现象。。
- （2）整图尺寸准确。

**汽车维修工（汽车车身涂装修复工）三级
操作技能试题评分表**

试题代码： 4.1.1~4.1.5

试题名称：图案制作

准考证号：

考核时间：90min

评价要素		配分	等级	评 分 细 则	评定等级					得分
					A	B	C	D	E	
1	个人防护 1. 防毒面具 2. 防护眼镜 3. 工作服 4. 手套 5. 工作鞋	2	A	能正确佩戴防毒面具、防护眼镜、工作服、手套、工作鞋						
			B	个人防护用品有一项漏用或错用						
			C	个人防护用品有二项漏用或错用						
			D	个人防护用品有三项漏用或错用						
			E	缺考或不会做						
2	图案尺寸 1. 形状 2. 尺寸	3	A	图案的形状及大小符合标准样板，尺寸与标准样板相同						
			B	图案与尺寸大小基本相符，左右或上下的误差在±1mm以内						
			C	图案与尺寸大小基本相符，左右或上下的误差在±2mm以内						
			D	图案与尺寸大小基本相符，左右或上下的误差在±3mm以上						
			E	缺考或不会做						
3	图案线条 1. 直线 2. 曲线 3. 位置	5	A	图案中直线应平直、曲线柔和、线条流畅、位置准确						
			B	缺一项要求						
			C	缺二项要求						
			D	缺三项要求						
			E	缺考或不会做						

4	图案线条交界点效果	5	A	图案各线条之间的交界处清晰分明、周边无杂色、线条边口无串色、尺寸正确、完全符合样板要求						
	B		缺一项要求							
	C		缺二项要求							
	D		缺三项要求							
	E		缺考或不会做							
5	整图效果	5	A	考生在图案制作全部完工后，整个图案目视清晰整洁、图案颜色正确、边口整齐、尺寸正确、无杂漆串色、图案 1m 内目测基本无缺陷						
	1. 清晰状况		B	缺一项要求						
	2. 整体颜色		C	缺二项要求						
	3. 图案边口		D	缺三项要求						
	4. 整体效果		E	缺考或不会做						
合计配分		20	合计得分							

考评员（签名）：

等级	A（优）	B（良）	C（及格）	D（较差）	E（差或未答题）
比值	1.0	0.8	0.6	0.2	0

“评价要素”得分=配分×等级比值

**汽车维修工（汽车车身涂装修复工）三级
操作技能试题单**

试题代码： 5.1.1

试题名称：涂层质量分析鉴定

准考证号：


考核时间： 30min

1、场地设备材料要求

- （1）涂膜缺陷的实物或图片。
- （2）笔试试题单。
- （3）教室。

2、工作任务

- （1）考生试题由电脑随机抽 1。
- （2）按图纸、照片或实物分析鉴定下图属于什么缺陷（见图）。
- （3）写出相应的与图片相关的试题内容。



3、技能要求

- （1）正确写出所抽选涂膜产生质量问题的缺陷名称。
- （2）按要求做好笔试题目。

4、质量指标

- （1）卷面清晰，字迹清楚。
- （2）不得使用红笔或铅笔。

**汽车维修工（汽车车身涂装修复工）三级
操作技能答题卷**

试题代码： 5.1.1


试题名称：涂层质量分析鉴定

准考证号：

考核时间： 30min

1、通过下图照片及文字说明确认缺陷名称并填入括号内

缺陷名称（ ）



2、下面这段文字的描述是否正确，正确的在括号内打√，不正确的在错误文字上划圈并将正确的答案填写在括号内

夏天人体容易出汗，所以喷涂前不能用裸手触摸被涂物表面，以免在喷涂后产生咬底现象。（ ）

3、写出 5 条图片中缺陷产生的原因

（1）

（2）

（3）

（4）

（5）

**汽车维修工（汽车车身涂装修复工）三级
操作技能试题评分表及答案**

试题代码： 5.1.1~5.1.5

试题名称：涂层质量分析鉴定

准考证号：

考核时间：30min

评价要素		配分	等级	评 分 细 则	评定等级					得分
					A	B	C	D	E	
1	涂层质量分析 鉴定	20	A	全部答对						
			B	答错 1 题						
			C	答错 2 题						
			D	答错 3 题及以下						
			E	缺考或不会做						
合计配分		20	合计得分							

考评员（签名）：

等级	A（优）	B（良）	C（及格）	D（较差）	E（差或未答题）
比值	1.0	0.8	0.6	0.2	0

“评价要素”得分=配分×等级比值

**汽车维修工（汽车车身涂装修复工）三级
操作技能试题单**

试题代码： 5.1.2

试题名称：涂层质量分析鉴定

准考证号：


考核时间： 30min

1、场地设备材料要求

- （1）涂膜缺陷的实物或图片。
- （2）笔试试题单。
- （3）教室。

2、工作任务

- （1）考生试题由电脑随机抽 1。
- （2）按图纸、照片或实物分析鉴定下图属于什么缺陷（见图）。
- （3）写出相应的与图片相关的试题内容。



漆膜上出现局部变厚，形状如同波浪线、浅滩或圆形的山脊。这种缺陷通常出现在倾斜角度大或边角和竖立的表面上。

3、技能要求

- （1）正确写出所抽选涂膜产生质量问题的缺陷名称。
- （2）按要求做好笔试题目。

做好笔试题目

4、质量指标

- （1）卷面清晰，字迹清楚。
- （2）不得使用红笔或铅笔。

**汽车维修工（汽车车身涂装修复工）三级
操作技能答题卷**

试题代码： 5.1.2


试题名称：涂层质量分析鉴定

准考证号：

考核时间： 30min

1、通过下图照片及文字说明确认缺陷名称并填入括号内

缺陷名称（ ）



漆膜上出现局部变厚，形状如同波浪线、浅滩或圆形的山脊。这种缺陷通常出现在倾斜角度大或边角和竖立的表面上。

2、下面这段文字的描述是否正确（正确的在括号内打√，错误的×）

调色时，往往加入白色或黑色能改变颜色的色相，如黑色加入太多，即会出现图片中的现象。（ ）

3、写出图片中缺陷的防止方法（5 条及以上）

（1）

（2）

（3）

（4）

（5）

**汽车维修工（汽车车身涂装修复工）三级
操作技能试题评分表及答案**

试题代码： 5.1.1~5.1.5

试题名称：涂层质量分析鉴定

准考证号：

考核时间：30min

评价要素		配分	等级	评 分 细 则	评定等级					得分
					A	B	C	D	E	
1	涂层质量分析 鉴定	20	A	全部答对						
			B	答错 1 题						
			C	答错 2 题						
			D	答错 3 题及以下						
			E	缺考或不会做						
合计配分		20	合计得分							

考评员（签名）：

等级	A（优）	B（良）	C（及格）	D（较差）	E（差或未答题）
比值	1.0	0.8	0.6	0.2	0

“评价要素”得分=配分×等级比值

**汽车维修工（汽车车身涂装修复工）三级
操作技能试题单**

试题代码： 5.1.3

试题名称：涂层质量分析鉴定

准考证号：


考核时间： 30min

1、场地设备材料要求

- （1）涂膜缺陷的实物或图片。
- （2）笔试题单。
- （3）教室。

2、工作任务

- （1）考生试题由电脑随机抽 1。
- （2）按图纸、照片或实物分析鉴定下图属于什么缺陷（见图）。
- （3）写出相应的与图片相关的试题内容。



3、技能要求

- （1）正确写出所抽选涂膜产生质量问题的缺陷名称。
- （2）按要求做好笔试题目。

做好笔试题目

4、质量指标

- （1）卷面清晰，字迹清楚。
- （2）不得使用红笔或铅笔。

**汽车维修工（汽车车身涂装修复工）三级
操作技能答题卷**

试题代码： 5.1.3


试题名称：涂层质量分析鉴定

准考证号：

考核时间： 30min

1、通过下图照片及文字说明确认缺陷名称并填入括号内

缺陷名称（ ）



2、下面这段文字中是否有错误的地方，用笔在错误的文字下面划出横线，并在括号中填入正确的描述，如判断是正确的，请在括号内打“√”

- （1）照片中的缺陷产生的原因之一是涂层太薄（ ）。
- （2）底层未干燥即喷面漆也会出现图片中的缺陷（ ）。
- （3）底面漆不配套也会产生这类缺陷（ ）。
- （4）弱溶剂渗入旧涂膜（ ）。
- （5）旧涂膜已褪色，未适当处理即喷面漆（ ）。

**汽车维修工（汽车车身涂装修复工）三级
操作技能试题评分表及答案**

试题代码： 5.1.1~5.1.5

试题名称：涂层质量分析鉴定

准考证号：

考核时间：30min

评价要素		配分	等级	评 分 细 则	评定等级					得分
					A	B	C	D	E	
1	涂层质量分析 鉴定	20	A	全部答对						
			B	答错 1 题						
			C	答错 2 题						
			D	答错 3 题及以下						
			E	缺考或不会做						
合计配分		20	合计得分							

考评员（签名）：

等级	A（优）	B（良）	C（及格）	D（较差）	E（差或未答题）
比值	1.0	0.8	0.6	0.2	0

“评价要素”得分=配分×等级比值

**汽车维修工（汽车车身涂装修复工）三级
操作技能试题单**

试题代码： 5.1.4

试题名称：涂层质量分析鉴定

准考证号：

考核时间： 30min

1、场地设备材料要求

- （1）涂膜缺陷的实物或图片。
- （2）笔试试题单。
- （3）教室。

2、工作任务

- （1）考生试题由电脑随机抽 1。
- （2）按图纸、照片或实物分析鉴定下图属于什么缺陷（见图）。
- （3）写出相应的与图片相关的试题内容。



3、技能要求

- （1）正确写出所抽选涂膜产生质量问题的缺陷名称。
- （2）按要求做好笔试题目。

做好笔试题目

4、质量指标

- （1）卷面清晰，字迹清楚。
- （2）不得使用红笔或铅笔。

**汽车维修工（汽车车身涂装修复工）三级
操作技能答题卷**

试题代码： 5.1.4


试题名称：涂层质量分析鉴定

准考证号：

考核时间： 30min

1、通过下图照片及文字说明确认缺陷名称并填入括号内

缺陷名称（ ）



2、写出缺陷产生原因（5条及以上）

（1）

（2）

（3）

（4）

（5）

3、仔细观察图片、文字解释，将下面这段描述中的正确解释填入括号内

局部修补喷涂时的气压应控制在（ ），喷枪移动速度应略（ ）。涂料粘度应

控制在（ ）较为合适，底色漆膜厚不应超过（ ） μm

**汽车维修工（汽车车身涂装修复工）三级
操作技能试题评分表及答案**

试题代码： 5.1.1~5.1.5

试题名称：涂层质量分析鉴定

准考证号：

考核时间：30min

评价要素		配分	等级	评 分 细 则	评定等级					得分
					A	B	C	D	E	
1	涂层质量分析 鉴定	20	A	全部答对						
			B	答错 1 题						
			C	答错 2 题						
			D	答错 3 题及以下						
			E	缺考或不会做						
合计配分		20	合计得分							

考评员（签名）：

等级	A（优）	B（良）	C（及格）	D（较差）	E（差或未答题）
比值	1.0	0.8	0.6	0.2	0

“评价要素”得分=配分×等级比值

**汽车维修工（汽车车身涂装修复工）三级
操作技能试题单**

试题代码： 5.1.5

试题名称：涂层质量分析鉴定

准考证号：


考核时间： 30min

1、场地设备材料要求

- （1）涂膜缺陷的实物或图片。
- （2）笔试试题单。
- （3）教室。

2、工作任务

- （1）考生试题由电脑随机抽 1。
- （2）按图纸、照片或实物分析鉴定下图属于什么缺陷（见图）。
- （3）写出相应的与图片相关的试题内容。



漆膜表面呈疙瘩状、不平整类似桔子皮的外观。

3、技能要求

- （1）正确写出所抽选涂膜产生质量问题的缺陷名称。
- （2）按要求做好笔试题目。

做好笔试题目

4、质量指标

- （1）卷面清晰，字迹清楚。
- （2）不得使用红笔或铅笔。

**汽车维修工（汽车车身涂装修复工）三级
操作技能答题卷**

试题代码： 5.1.5


试题名称：涂层质量分析鉴定

准考证号：

考核时间： 30min

1、通过下图照片及文字说明确认缺陷名称并填入括号内

缺陷名称（ ）



漆膜表面呈疙瘩状、不平整类似桔子皮的外观。

2、写出图片中缺陷的防止方法（5 条及以上）

（1）

（2）

（3）

（4）

（5）

3、看图及文字说明，判断下列文字描述是否正确（对的划√，错的划×）

图片中的缺陷产生的原因之一是颜色中加入了太多的白色（ ），因其颜料的比重太轻而局部浮于表面（ ），其二是喷涂时喷枪移动速度过慢（ ），其三是因为使用喷枪的口径太大（ ）造成的。

**汽车维修工（汽车车身涂装修复工）三级
操作技能试题评分表及答案**

试题代码： 5.1.1~5.1.5

试题名称：涂层质量分析鉴定

准考证号：

考核时间：30min

评价要素		配分	等级	评 分 细 则	评定等级					得分
					A	B	C	D	E	
1	涂层质量分析 鉴定	20	A	全部答对						
			B	答错 1 题						
			C	答错 2 题						
			D	答错 3 题及以下						
			E	缺考或不会做						
合计配分		20	合计得分							

考评员（签名）：

等级	A（优）	B（良）	C（及格）	D（较差）	E（差或未答题）
比值	1.0	0.8	0.6	0.2	0

“评价要素”得分=配分×等级比值